

BIRESIN® NA TVORBU SKOŘEPIN ODLÉVÁNÍM

	Biresin® M67	
Barva	světle hnědá	
Charakteristické vlastnosti	Vynikající kvalita povrchu, velmi dobře se obrábí s nízkou tvorbou prachu, dobrá přilnavost barev, dobré mechanické vlastnosti.	
Aplikace	Design, styling nebo cubingové modely, lehké formy k laminování	
Data pro zpracování (přibližné hodnoty)		
Rozměry	poptávku na odlitek na zakázku do objemu více jak 1 m ³ provádí specializovaný partner Sika - firma Transtech Tooling s.r.o.	
Tmel	Spachtel braun Neu	SC 258
Mísící poměr	100 : 2	100 : 100
Doba zpracování	5 min	55 min
Doba ztuhnutí	> 20 min	> 24 h
Fyzikální data (přibližné hodnoty)		
Hustota g/cm ³	0.86	
Shore tvrdost	D 67	
Pevnost v ohybu Mpa	30	
CTE, α_T 1/K	78×10^{-6}	