

# BIRESIN® NA TVORBU SKOŘEPIN ODLÉVÁNÍM

	Biresin® M67	
Barva	světle hnědá	
Charakteristické vlastnosti	Vynikající kvalita povrchu, velmi dobře se obrábí s nízkou tvorbou prachu, dobrá přilnavost barev, dobré mechanické vlastnosti	
Aplikace	Design, styling nebo cubingové modely, lehké formy k laminování	
Data pro zpracování (přibližné hodnoty)		
Rozměry	Odlitek na zakázku do objemu více jak 1m <sup>3</sup> provádí specializovaný partner Sika - Transtech Tooling s.r.o.	
Tmel	SikaBiresin® B370	SikaBiresin® SC 258
Mísící poměr	100 : 2	100 : 2
Doba zpracování	5 min	65 min
Doba ztuhnutí	> 20 min	12 - 18 h
Fyzikální data (přibližné hodnoty)		
Hustota [g/cm <sup>3</sup> ]	0.86	
Tvrdość Shore	D67	
Pev. v ohybu [MPa]	30	
CTE, $\alpha_T$ [1/K]	$78 \times 10^{-6}$	