

MODELOVÉ A NÁSTROJOVÉ BLOKY

	SikaBlock® M450	Labelite 45 PK	SikaBlock® M455	SikaBlock® M600 N	SikaBlock® PROLAB 65	SikaBlock® M700 N
Hustota [g/cm³]	0.45			0.60	0.70	0.70
Barva	oranžová	růžová	meruňková	světle hnědá	hnědá	světle hnědá
Charakteristické vlastnosti	Dobrá kvalita a cena	Vysoká kvalita povrchu a dobrá stabilita hran		Snadno obrobitelné, hustý povrch, dobrá pevnost v tlaku a stabilita hran, dobrá tepelná odolnost		
Fyzikální vlastnosti (přibližné hodnoty)						
Tvrdość Shore	D45			D58	D65	D64
Pev. v ohybu [MPa]	12			19	29	25
Pev. v tlaku [MPa]	10			-	-	25
HDT [°C]	78	65		77	77	78
CTE, α _T [1/K]	55x10 ⁻⁶			55x10 ⁻⁶	75x10 ⁻⁶	55x10 ⁻⁶
Hodnoty zpracování (přibližné hodnoty)						
Rozměry [mm]	1500x500x tloušťka: 50/75/100/150/200 2000x1000x tloušťka: 50/100/150/200	1500x500x tloušťka: 50/75/100/150	1500x500x tloušťka: 50/75/100/150/200	1500x500x tloušťka: 30/50/75/100/150/200	1500x500x tloušťka: 30/50/75/100/150	1500x500x tloušťka: 30/50/75/100/150/ 200
Lepidlo	SikaBiresin® B260	SikaBiresin® B200 / SikaBiresin® B260		SikaBiresin® B260		
Tmel	SikaBiresin® B370					